



Baumit FinishExpert

Glet pasta Premium

Avantaje

- Nivel de finisare Q1-Q4
- Grad de alb ridicat
- Aplicare manuală și mecanizată



Produs

Glet pasta, gata preparat, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior.

Compoziție

Adaosuri de materii prime minerale, dispersie specială din material sintetic, celuloză, filer, apă.

Proprietăți

Ușor de prelucrat, opacitate excelentă, culoare albă, suprafață mată, întărire rapidă.

Grad ridicat de alb (Whiteness Index, WI): 66,7. Îmbunătățește aspectul final al culorilor deschise și contribuie la obținerea unui alb uniform, putând reduce consumul de vopsea necesar pentru atingerea gradului de acoperire dorit.

Domeniu de aplicare

Gletuirea suprafețelor de: beton, tencuieli de ciment, var-ciment și ipsos, elemente de zidărie, chituirea și spacluarea rosturilor plăcilor de gips-carton (Q1-Q2), gletuirea plăcilor de gips carton (Q3-Q4) precum și gletuirea peretilor și plafoanelor la interior.

Date Tehnice

Produs	
Densitate:	1600 kg/m ³
Corp solid:	74 %
Grosime strat:	0.1 mm - 3 mm
Timp de uscare:	3 ore strat de 1 mm grosime (Temperatura 20°C, umiditate relativa 50%)

Depozitare

Se poate depozita timp de 12 luni, în ambalaj nedeschis, într-un loc răcoros și ferit de îngheț. Recipientul deschis trebuie păstrat bine închis.

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, hidrofug, fără eflorescente, portant și fără părți neaderente.

Pregătire suport

Înainte de aplicarea Baumit Fino FinishExpert, orice denivelare de suprafață și părțile neaderente, friabile trebuie îndepărtate. Orice deschideri, găuri și fisuri mai mari trebuie închise cu material adecvat (de exemplu, Baumit Fino FinishMax). În cazul tencuielilor proaspăt aplicate trebuie respectat timpul de uscare, respective 10 zile/cm grosime.

Aplicare

Baumit Fino FinishExpert se poate aplica manual și mecanizat.

Înainte de utilizare este recomandată malaxarea temeinică a materialului în găleată.

Aplicare manuală:

Materialul se aplică într-un singur strat, grosimea stratului nu trebuie să depășească 3 mm, în cazul aplicării în două straturi grosimea totală a celor două straturi este de max. 5 mm.

Aplicare mecanizată:

Aplicați materialul cu mașina (pulverizarea) dimensiunea duzei min. „41”, după care se va întinde cu fierul de glet din inox.

A se avea în vedere timpul de uscare între straturi.

Consum: aprox. 1,6 kg/m²/mm. Pe suprafețe rugoase consumul poate crește.

Timp de uscare: aproximativ 2-8 ore.

Timpul de uscare al gletului depinde în mare măsură de grosimea stratului de glet și condițiile de uscare.

Recomandări

Temperatura materialului, a stratului suport și a aerului trebuie să fie mai mare de +5°C în timpul aplicării și al prizei (întăririi). A nu se amesteca cu alte produse! Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută prelungesc substanțial timpul de priză.

A se proteja în mod adecvat ochii, pielea și împrejurimile suprafețelor de lucru. În caz de contact cu ochii se va clăti cu apă din abundență și apelati la medic.

Curățarea ustensilelor, se face imediat după folosire, cu apă.

Materialul întărit rămas se va îndepărta conform prevederilor locale și legale, ca deșeuri de construcții.

Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere. Se interzice aruncarea resturilor în chiuvetă, canalizare, WC.

Finisaje

După uscare se poate vopsi sau tapeta.

Vopsele lavabile de interior:

Baumit Divina Primer

Baumit Divina Eco

Baumit Divina Classic

Baumit Divina Professionell

Baumit Divina Color

Baumit Divina Latex

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.