



# Baumit FinishLight

Glet pasta cu umpluturi usoare

## Avantaje

- Q1-Q4 nivel finisare
- Finisarea rosturilor placilor de gips carton
- Aplicare manuala si mecanizata



## Produs

Glet gata preparat pentru aplicare manuala, mecanizata sau cu trafaletul pentru interior.

## Compoziție

Umplutură minerală, dispersie specială, celuloză, apă

## Proprietăți

Ușor de aplicat, putere de acoperire excelentă, finisaj alb mat.

## Domeniu de aplicare

Pentru umplerea rosturilor placilor din gips-carton cu bandă de întărire din hârtie (Q1-Q2) și pentru gletuirea pe întreaga suprafață a plăcii din gips-carton (Q3-Q4) pe pereți și tavane la interior. Se aplica manuala și mecanizat cu mașini speciale. La rosturile de imbinare poate fi utilizat cu aplicatorul pentru aplicarea benzilor de imbinare din gips carton.

## Date Tehnice

Produs	
Densitate:	1.3 kg/dm <sup>3</sup>
Valoare pH:	8
Grosime strat:	min. 1 mm

## Depozitare

6 luni in ambalaj nedesfacut, la loc uscat, pe palet de lemn infoliat. Poate fi depozitat nedeschis într-un loc răcoros, ferit de îngheț și ferit de lumina directă a soarelui;

## Suport

Suportul trebuie să fie uscat, neînghețat, fără praf, hidrofug, fără eflorescente, portant și fără părți neaderente.

## Aplicare

Baumit FinishLight poate fi aplicat manual și mecanizat. Materialul trebuie aplicat într-un singur strat, cu o grosime maximă de 5 mm. După ce materialul este complet uscat, se pot aplica straturi suplimentare. Materialul poate fi aplicat cu ajutorul unei mașini (pulverizare, aplicator banda rosturi gips carton) sau manual, cu ajutorul fierului de glet din oțel inoxidabil.

**Necesarul de material:** aprox. 1,3 kg / m<sup>2</sup> / mm. Umplerea rosturilor: 0,5 kg / m<sup>2</sup>

**Timp de uscare:** în funcție de temperatură, umiditate și grosimea stratului, aprox. 2 - 8 ore.

## Recomandări

Temperatura materialului, a suportului și a aerului trebuie să fie peste +5°C în timpul aplicării și uscării. Aplicarea trebuie să se realizeze în conformitate cu legislația în vigoare. A nu se amesteca cu alte produse! Temperatura și umiditatea ridicată a aerului precum și temperaturile scăzute prelungesc semnificativ timpul de întărire. Ochii, pielea și mediul înconjurător al suprafețelor care urmează să fie acoperite trebuie protejate în mod corespunzător. În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă din abundență și solicitați sfatul unui medic.

Curățarea uneltelor:

Uneltele trebuie curățate cu apă după utilizare. Materialul întărit trebuie eliminat ca deșeu de construcții, în conformitate cu cerințele locale și de reglementare.

Nu eliminați cu gunoierul menajer. Reziduurile nu trebuie să fie vărsate în canalizare sau în toalete.

### Strat de finisare

Poate fi vopsit sau tapetat după uscare. Consultați întotdeauna specificațiile tehnice ale producătorilor de tapet și vopsea.

Poate fi vopsit cu vopsele de interior Baumit Divina:

Baumit DivinaProfessionell

Baumit DivinaColor

Baumit DivinaLatex

### Măsuri de siguranță:

Consultați instrucțiunile din fișa cu date de securitate aplicabilă.

Protejați ochii și pielea, precum și suprafețele care urmează să fie vopsite, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacurile și metalul de stropiri. Dacă este necesar, spălați-vă imediat cu multă apă. Nu așteptați să se usuce și să se întărească.

---

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.