

# Baumit FinishSuperior

## Glet pasta extrafin



- **Nivel de finisare Q3-Q4**
- **Ușor de șlefuit**
- **Grad de fine e ridicat**

Produs	Glet pasta, gata preparat, cu aplicare manuală si mecanizată pentru interior.		
Compozi ie	Adaosuri de materii prime minerale, dispersie specială din material sintetic, celuloză, filer, apă.		
Proprieta i	Ușor de prelucrat, opacitate excelentă, culoare albă, suprafată mată, întărire rapidă.		
Domeniu de aplicare	Gletuirea suprafe elor de: beton, tencuieli de ciment, var-ciment și ipsos, gletuirea placilor de gips-carton (nivel de calitate Q3-Q4) pe pereți și tavane la interior.		
Date Tehnice	Densitate:	1.6 kg/dm³	
	Corp solid:	69 %	
	Timp de uscare:	3 ore strat de 1 mm grosime (Temperatura 20 C, umiditate relativa 50%)	

## Aplicare

Baumit FinishSuperior se poate aplica manual și mecanizat.

Înainte de utilizare este recomandată malaxarea temeinică a materialului în găleată.

### Aplicare manuală:

Materialul trebuie aplicat într-un singur strat, nu mai mult de 2 mm, în cazul aplicării în două straturi, grosimea sa totală este max. poate avea 2-3 mm. Aplicarea a doua straturi se va face după uscarea completă a stratului anterior. după ce materialul este complet uscat, se pot aplica straturi suplimentare.

### Aplicare mecanizată:

Aplica i materialul cu mașina (pulverizarea) dimensiunea duzei min. „41”, după care se va întinde cu fierul de glet din inox.

A se avea în vedere timpul de uscare între straturi.

**Consum: aprox. 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm.** Pe suprafețe rugoase consumul poate crește.

**Timp de uscare:** aproximativ 2-8 ore.

Timpul de uscare al gletului depinde în mare măsură de grosimea stratului de glet și condițiile de uscare.

## Recomandări

Temperatura materialului, a stratului suport și a aerului trebuie să fie mai mare de +5 °C în timpul aplicării și al prizei (întăririi).

Punerea în operă se va realiza conform procedurilor profesionale, standardelor și prevederilor tehnice în vigoare (vezi fișa tehnică).

A nu se amesteca cu alte produse! Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută prelungesc substanțial timpul de priză.

A se proteja în mod adecvat ochii, pielea și împrejurimile suprafețelor de lucru. În caz de contact cu ochii se va clăti cu apă din abundență și apelati la medic.

Curățarea ustensilelor: se face imediat după folosire, cu apă.

Materialul întărit rămas se va îndepărta conform prevederilor locale și legale, ca deșeuri de construcții.

Se interzice eliminarea împreună cu deșeurile menajere.

Se interzice aruncarea resturilor în chiuvetă, canalizare, WC.

### Finisaje

După uscare se poate vopsi sau tapeta.

Vopsele lavabile de interior: Baumit Divina Eco; Baumit Divina Classic; Baumit Divina Professionell; Baumit Divina Color; Baumit Divina Latex

---

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.